

Granulats : D5V020 : 0/2 All RL Le Beausset
Péetrographie : Détritiques (Grès, etc.)
Elaboration : Lavés
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 9


Code a bis

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB (2013)	FS
Etendue e			50		40	10			10	0.6		
Incertitude U		0	4	0	3	2	1	3	2	0.15	0.5	5
V.S.S.+U			59		98	100			12.0	3.25	2.00	45
V.S.S.	7		55		95	99			10.0	3.10	1.50	40
V.S.I.	1		5		55	85	95	100		1.98		
V.S.I.-U			1		52	83	94	97		1.83		

Partie informative
Résultats de production

du 10/07/17 au 28/12/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB (2013)	FS
Maximum	6	16	36	54	88	99	100	100	6.2	2.35	0.40	
Xf+1.25xEcart-types	6	15	32	53	88	99	100	100	5.6	2.32	0.35	
Moyenne Xf	4	13	29	50	85	98	100	100	4.4	2.24	0.28	32
Xf-1.25xEcart-types	3	11	26	48	82	98	100	100	3.3	2.15	0.21	
Minimum	3	11	26	45	80	97	100	100	2.6	2.10	0.15	
Ecart-type	0.9	1.5	2.2	2.3	2.1	0.5	0.1	0.0	0.90	0.070	0.050	
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	26	27	27	1



Marcel Garcia