

Lafarge Granulats France - Le Beausset

Quartier Val d'Aren 83330 Le Beausset Tel:0494987264

Fiche Technique de Produit

Engagement du 01/01/2015 au 30/06/2015

Page 1/1, imprimé le jeudi 5 mars 2015

Granulats: D5V020: 0/2 GR LAVE

Pétrographie: Alluvionnaire

Classe granulaire

2

Certification: ISO 9001 & 14001

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A

						D	1.4D	2D				
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB	W
Etendue e	6		50		40	10			6	0.6		
Incertitude U	2		4		4	2	1	1	2	0.15	0.5	
V.S.S.+U	10.0		59		99	100	100	100	10.0	2.70	2.00	
V.S.S.	8.0		55		95	99	100	100	8.0	2.55	1.50	
V.S.I.	2.0		5		55	89	95	100	2.0	1.95	0.00	
V.S.IU	0.0		1		51	87	94	99	0.0	1.80	0.00	

Partie informative

Résultats de production

	du 16/07/14 au 11/12/14											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB	w
Maximum	6.0	19	35	57	92	99	100	100	6.0	2.38	0.33	19.7
Xf+1.25xEcart-types	5.5	15	31	55	90	99	100	100	5.6	2.35	0.27	22.5
Moyenne Xf	4.4	13	28	51	85	99	100	100	4.4	2.23	0.25	16.3
Xf-1.25xEcart-types	3.3	11	25	48	80	98	100	100	3.3	2.12	0.22	10.0
Minimum	2.8	11	25	46	77	97	100	100	2.8	1.99	0.24	4.4
Ecart-type	0.89	1.9	2.3	2.9	3.9	0.7	0.1	0.0	0.90	0.090	0.020	5.00
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16



