

**Granulats :** 0/2 All RL Le Beausset  
**Péetrographie :** Détritiques (Grès, etc.)  
**Elaboration :** Lavés  
**Système EVCP :** CE niveau 2+

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0	2
---	---

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 9

**Code**


Code a bis

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)	Friabilité
Etendue e	10		50		40	10			10	0.6		
Incertitude U	1		4		3	2		1	1	0.15	0.5	5
V.S.S.+U	11		59		98	100			11.0	2.85	2.00	45
V.S.S.	10		55		95	99			10.0	2.70	1.50	40
V.S.I.	1		5		55	85		95		2.10		
V.S.I.-U	0		1		52	83		94		1.95		

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 13/07/21 au 21/12/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)	Friabilité
Maximum	7	16	30	54	90	99	100	100	6.7	2.67	0.50	
Xf+1.25xEcart-types	5	13	29	53	87	99	100	100	4.7	2.61	0.55	
Moyenne Xf	3	11	25	44	80	97	99	100	3.4	2.43	0.43	35
Xf-1.25xEcart-types	2	8	20	36	73	95	98	100	2.0	2.26	0.31	
Minimum	2	5	14	27	69	94	97	100	2.0	2.16	0.25	
Ecart-type	1.1	2.4	3.9	6.6	5.4	1.4	0.7	0.0	1.10	0.140	0.100	
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1



Marcel Garcia